

### ACRÍLICO PINTAR + PERFEITO SEMI BRILHO BASES A, B e C

**DESCRIÇÃO:** é uma tinta mínimo odor (após 03 horas em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e externas de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento. **ACRÍLICO PINTAR + PERFEITO SEMI BRILHO** possui excelente poder de cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar alta resistência às intempéries.

**COMPOSIÇÃO:** Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos e água.

#### PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

**Cor:** Característico das bases.

**Sólidos/Peso:** 30,00 a 35,00% - varia conforme a base.

**Peso Específico:** 1,05 a 1,20 g/cm<sup>3</sup>

**Viscosidade:** 85 a 110 UK

**PH:** 9,0 a 9,6

#### INFORMAÇÕES TÉCNICAS



**Acabamento:** Semi Brilho (entre 18 UB a 40 UB a 60°)

**Instrumentos de Pintura:** Rolo de lã pelo curto, Pincel ou Pistola

**Diluição (água limpa):** Pincel ou rolo: até 30%  
Pistola: 30%

**Número de demãos:** 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

**Prazo de validade (embalagem fechada sem uso):** 36 meses.



#### RENDIMENTO

Até 5m<sup>2</sup> acabado Quarto (0,8L), até 20m<sup>2</sup> acabado Galão (3,2L) e até 100m<sup>2</sup> acabado Lata (16L).



#### SECAGEM

**Toque:** 30 minutos

**Entre demãos:** 04 horas

**Final:** 04 horas

**Recomendações:** Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

**Embalagens:** 0,8L; 3,2L e 16L

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

**Produto classificado conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.10 (PREMIUM)**

Revisão: Março/2023