Boletim Técnico

RECUBRIPLAST PISCINAS FIBRA

DESCRIÇÃO: Tinta para piscinas de fibra.
Produto monocomponente 100% acrílico que protege e decora piscinas de fibra. Possuí característica de membrana líquida. Aplicado na quantidade indicada e quando curado, forma uma película flexível, de elevada aderência, resistente aos raios UV, produtos químicos utilizados para o tratamento de água da piscina e as ações regulamentares de limpeza. Produto formulado para impermeabilizar e personalizar superfícies de fibra a serem cobertas com água doce ou salgada. Não promove a aderência de sujeira nem a fixação de microrganismos
COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos orgânicos isentos de metais pesados, hidrocarbonetos alifáticos e pequenas frações de aromáticos, aditivos e secantes.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Azul Piscina

Sólidos/Peso: 52,00 a 54,00%

Viscosidade: 65 a 75 KU

Peso Específico: 1,15 a 1,20 g/cm³

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Acabamento: Levemente Acetinado (5 ≤ UB < 11 a 60º e > 8 UB a 85C)
Instrumentos de Pintura: Rolo de pelo baixo, trincha ou pincel.
Diluição (aguarrás): Para 1ª demão: Até 15% e para as demais até 10%
Número de demãos: 03 demãos são suficientes.
Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 24 meses.

RENDIMENTO

Até 50m²/demão 3,6 L (Galão).

SECAGEM

Toque: 02 horas
Entre demãos: 08 horas
Final: 07 dias

Recomendações: A limpeza é fundamental para aderência / ancoragem do produto, portanto, as superfícies novas ou pintadas após lixamento, deverão sempre ser limpas com ácido muriático a 50% com água ou apenas com álcool.

Embalagens: Baldes de 3,6L
Informações Toxicológicas: Toxicidade

Revisão: Janeiro/2023

Sulan Indústria e Comércio Ltda
Av. João do Prado , 350 – Parque Capuava - CEP 09270-160 – Santo André - SP
Fone: (11) 4479-3452
Assistência ao Cliente: (11) 4479-3452
www.sinteplast.com.br