BOLETIM TÉCNICO

RECUBRIPLAST AMBIENTE SAUDÁVEL



DESCRIÇÃO

RECUBRIPLAST AMBIENTE SAUDÁVEL é uma tinta mínimo odor (após 03 horas em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e externas em hospitais, centros cirúrgicos, cozinhas, banheiros e locais higiênicos de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento. Possui excelente proteção contra bactérias por 2 anos e contra mofo e fungos por 5 anos. Alto poder de cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar alta resistência às intempéries.

PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

A superfície deve estar: Limpa, seca e firme, isenta de poeira, graxa, óleo e sujeiras, livre de mofo, algas e eflorescência, sem partes soltas ou pintura mal aderida.

Limpeza da Superfície: Remover sujeiras soltas com escova, vassoura ou jato de água. Em caso de gordura ou contaminantes, lavar com água e detergente neutro e enxaguar bem.

Tratamento de Mofo e Algas: Lavar com solução de água + água sanitária (1:1), deixar agir por 30 minutos, enxaguar com água limpa, aguardar secagem completa.

Correção de Imperfeições: Remover completamente tintas descascadas, Partes soltas ou pulverulentas.

tratar fissuras: Microfissuras e fissuras maiores devem ser previamente tratadas. Regularizar a superfície quando necessário.

Aplicação de Fundos:

Superfícies novas (reboco, concreto, fibrocimento):

Aplicar Selador Acrílico para uniformizar a absorção e melhorar o rendimento

Superfícies fracas, porosas ou com pintura desgastada:

Aplicar Fundo Preparador de Paredes para consolidar a superfície e melhorar a aderência

Superfícies com brilho ou muito lisas: Realizar lixamento leve para promover aderência. Condições para Pintura: Umidade da superfície deve estar controlada, reboco novo deve ter mínimo de 30 dias de cura. Não aplicar sobre superfícies: Úmidas, com infiltração ativa, expostas ao sol intenso no momento da aplicação. Temperatura superficial indicada para aplicação: entre 5 °C e 35 °C.

APLICAÇÃO

- Misture bem o produto dentro da embalagem , utilizando espátula plana, com movimentos circulares ascendentes e descendentes até completa homogeneização.
- Evite a aplicação em dias chuvosos, e com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%
- Não aplicar sob sol intenso ou vento forte, pois pode comprometer o acabamento.
- Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias após a pintura: Caso isso ocorra, lavar imediatamente com água limpa, sem esfregar
- Respeitar rigorosamente os intervalos de secagem entre demãos.
- Armazenar o produto em local coberto, seco e ventilado.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Sólidos/Peso: 45,00 a 55,00% - varia conforme a cor
Viscosidade: 100 a 110 KU
pH: 9,0 a 9,6
Peso Específico: 1,30 a 1,45 g/cm^3

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento: Fosco (até 8,0 UB a 85º) / Acetinado (11 – 18 UB a 60º) / S.Brilho (18 – 40 UB a 60º)
Instrumentos de Pintura: Rolo de lã pelo curto, pincel, trincha e pistola
Diluição (água limpa): Até 30% (independente da ferramenta)



Rendimento 3,6l (galão): Fosco – mínimo 30m^2 acabado
Rendimento 3,6l (galão): Acetinado – mínimo 18m^2 acabado
Rendimento 3,6l (galão): Semi Brilho – mínimo 18m^2 acabado
Rendimento 18l (lata) : Fosco: 150m^2 acabados
Rendimento 18l (lata) : Acetinado: 90m^2 acabados
Rendimento 18l (lata) : Semi Brilho: 90m^2 acabados



Secagem ao toque: 30 minutos
Secagem entre demãos: 04 horas
Secagem final: 04 horas

PRAZO DE VALIDADE CONFORME ETIQUETA

SUBSTRATOS E SUPERFÍCIES

• Fachadas	• Muros	• Empenas	• Paredes externas e internas

CONDIÇOES DE ESTOCAGEM

O produto deve ser conservado em local seco, protegido dos raios solares e com as embalagens intactas. Após aberto e mantidas as mesmas condições de armazenagem o produto pode ser utilizado por todo seu prazo de validade.

SEGURANÇA E PROVIDÊNCIAS

- Manter os produtos fora do alcance de crianças
- Evitar a ingestão e a inalação
- Evitar contato com olhos, nariz e pele
- Utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI)
- Em caso de contato com a pele, lavar com água limpa e sabão neutro
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água limpa em abundância, manter as pálpebras abertas e realizar exame oftalmológico
- Em caso de ingestão, não provocar vômito; beber água em abundância e procurar consulta médica ou o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica, nos telefones: 0800 0148110 ou 011 2661- 8571 (24 horas), mencionando o produto. Para maiores informações, consultar a FDS Ficha de Dados Segurança no site www.sinteplast.com.br levando a embalagem ou o rótulo do produto.

LIMPEZA

Lavar as mãos, ferramentas e manchas do produto com sabão neutro, preferencialmente antes do produto estar seco, o que facilita a limpeza e remoção.

COMPOSIÇÃO

Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos, aditivo antibacterial e água.

TIPO DE PRODUTO: NÃO INFLAMÁVEL

EMBALAGENS DISPONÍVEIS:

0,900L | 3,6L | 18L

CORES DISPONÍVEIS CONFORME CATÁLOGO

BOLETIM TÉCNICO

RECUBRIPLAST
AMBIENTE SAUDÁVEL



Sinteplast

CLASSIFICAÇÃO

Conforme norma ABNT NBR 11702 - Tipo: 4.5.4 Fosco; 4,5.8 Acetinado e 4.5.11 Semi Brilho.
Atende a norma JIS Z 2801:2010

Data da revisão: 06/2026

Sulan Indústria e Comércio Ltda
AVENIDA PAPA JOAO XXIII 2853 LOTEAMENTO INDUSTRIAL
ASSOCIAÇÃO CONDOMINIO INDUSTRIAL BARÃO DE MAUÁ – ACIBAM - SP
CEP: 09.370-800
Assistência ao Cliente: (11) 4479-3452
www.sinteplast.com.br