

RECUBRIPLAST AMBIENTE SAUDÁVEL

DESCRIÇÃO: é uma tinta mínimo odor (após 03 horas em local arejado), indicado para pintura de superfícies internas e externas em hospitais, centros cirúrgicos, cozinhas, banheiros e locais higiênicos de alvenaria, massa corrida ou acrílica, texturas, gesso e fibrocimento. **RECUBRIPLAST AMBIENTE SAUDÁVEL** possui excelente proteção contra bactérias, mofo e fungos por 2 anos. Alto poder de cobertura, alastramento e rendimento, com acabamento finíssimo, além de proporcionar alta resistência às intempéries.

COMPOSIÇÃO: Produto a base de resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, aditivos especiais, microbicidas não metálicos, aditivo antibacterial e água.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor: Conforme catálogo de cores

Sólidos/Peso: 45,00 a 55,00% - varia conforme a cor

Peso Específico: 1,30 a 1,45 g/cm³

Viscosidade: 90 a 100 KU

pH: 9,0 a 9,6

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Acabamento : Fosco (até 8,0 UB a 85°) / Acetinado (11 – 18 UB a 60°) / S.Brilho (18 – 40 UB a 60°)

Instrumentos de Pintura: Rolo de pelo curto, Pincel ou Pistola

Diluição (água limpa) : Pincel ou rolo: até 30%
Pistola: 30%

Número de demãos: 2 a 3 demãos dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

Prazo de validade (embalagem fechada sem uso): 36 meses.



RENDIMENTO

Fosco – mínimo 30m² acabado Galão (3,6L) e mínimo 150m² acabado lata (18L).

Acetinado – mínimo 18m² acabado galão (3,6L) e mínimo 90m² acabado lata (18L)

Semi Brilho - mínimo 18m² acabado galão (3,6L) e mínimo 90m² acabado lata (18L)



SECAGEM

Toque: 30 minutos

Entre demãos: 04 horas

Final: 04 horas

Recomendações: Podem ocorrer manchas se houver contato com água nos primeiros 20 dias da pintura. Neste caso, lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa, sem esfregar para evitar desgaste do filme ou levantamento de brilho em caso de tintas foscas.

Embalagens: 3,6 e 18 Litros

Informações Toxicológicas: Baixa Toxicidade

Prod. Classif. conforme norma NBR 11702 - Tipo 4.5.4 Fosco, 4.5.8 Acetinado e 4.5.11 Semi Brilho
(SUPER PREMIUM) – Atende a norma JIS Z 2801:2010 emenda 2012

Revisão: 0